

KING MORTAR

コンクリート化粧材塗料A・B (キングプライマー4倍希釈)

キングモルタルシリーズのコンクリート化粧材塗料は、新旧コンクリートや二次製品の吹き付け仕上げ、建築・土木現場での仕上げ作業に適しています。また、擁壁コンクリートの仕上げにも使用可能です。

化粧材塗料A 試験成績表

管理項目	社内管理値	測定値
外観（粉体）	異物、ダマ混入なし	なし
150 μ m篩透過率（%）	100	100

1) 測定値は、代表的な試料の値

化粧材塗料B 試験成績表

管理項目	社内管理値	測定値
外観（粉体）	異物、ダマ混入なし	なし
150 μ m篩透過率（%）	100	100

1) 測定値は、代表的な試料の値

施工方法

1

表面の汚れ・付着物を除去してください。

2

表面の乾燥状態を確認してください。

3

粉末とキングプライマー4倍希釈液を1対1の割合を目安に、ダマがなくなるまで均一に練混ぜしてください。

4

吹付またはローラー・刷毛で均一になるまで仕上げてください。

5

仕上げ後、自然乾燥で養生してください。

※施工後養生は通風や日射による早期乾燥を防止するため、必要に応じてシート養生を行ってください。冬季は保温養生を心がけてください。

以下の行為での施工はおやめください

降雨・降雪・強風



凍結



他材料と混練



※使用上の注意を守って施工してください。
個人の判断で行わず、必ず適切な条件下で作業してください。

施工について

- 必ず当製品カタログまたは下記の二次元バーコードをご確認後、施工してください。
(詳細内容が必要な場合は製品安全データをご参照ください)

保管の方法

- 水で濡れる場所、多湿の場所での保管は避けてください。
- 直射日光を避けた屋内で保管してください。
- 粉塵爆発の可能性を高めるような保管方法は避けてください。

応急処置について

- 眼に入った場合は速やかに清浄な水で十分に洗眼した後、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 吸引した場合は速やかに新鮮な空気の場所へ移動し、水で十分にうがいした後、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に接触した場合は速やかに清浄な水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。

取扱い上の注意

- 眼・皮膚・衣類への接触を避けるために保護具（ゴミ手袋、長靴、眼鏡、マスク）を使用してください。
- 皮膚に接触すると炎症を起こすことがあります。
- 食べたり、吸引はしないでください。

廃棄上の注意

- 都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処分してください。



当製品の使い方は
こちらから
動画をご確認ください。